

TÄHTISAUNAT Oy LAUTEIDEN HOITO-OHJE

Kaikille laudemateriaaleille suositellaan jokin laudesuoja- tai parafiiniöljykäsittely ennen ensimmäistä saunomiskertaa. Tähtisaunoilta tulee laudepaketin mukana parafiiniöljyt lauteiden ensimmäistä parafiiniöljykäsittelyä varten. Jatkossa sitä voi ostaa joko apteekista, tavarataloista tai Tähtisaunat oy:stä. Parafiiniöljy tukkii puunsyyt, palauttaa mahdolliset hiotut kohdat normaalin sävyisiksi ja ennenkaikkea pidentää lauteiden ikää huomattavasti.



Huolellinen jälkikuivaus saunomisen jälkeen on tärkein lauteiden hoito.

Voimakkaat kastumiset ja kuivumiset aiheuttavat pintajännityksiä laudoille, joten pyri tasaiseen kosteuden hallintaan ehkäistäksesi halkeilua. Lämpökostumista voi kuivauksen helpottamiseksi vähentää parafiiniöljykäsittelyllä. Käsittely muuttaa lauteen väriä tummemmaksi ja säilyttää lauteen pidempään tasasävyisenä, koska tippuvat nesteet eivät tällöin tee pysyviä laikkuja pintoihin.

Parafiiniöljy kannattaa levittää esim. sienellä tai siveltimellä ainakin näkyviin pintoihin sekä sahauspäihin, joissa puun putkilot ovat herkemmit imemään kosteutta. Liiallisen öljyn voi pyyhkiä pois lauteen pinnasta nukkaamattomalla kankaalla. Käsittely kannattaa toistaa puolen vuoden välein. Myös laudeliinojen käyttö ja istuintasojen nostaminen saunomisen jälkeen vähentävät tummumista ja puuhun kohdistuvia kuivumisjännityksiä. Saunan tehostettu ilmanvaihto ja kiukaan pitäminen noin puoli tuntia päällä saunomisen jälkeen auttavat myös saunan kuivumisessa.

Saunan puhdistus

Saunan lauteet ja seinät on hyvä puhdistaa perusteellisesti pari kertaa vuodessa. Lauteet pestään pehmeällä pesuharjalla, jonka kärkiosassa on pidemmät harjakset tai hankauspesimellä, joita on karkeusasteeltaan ja malliltaan erilaisia. Puupinnat pestään lämpimällä vedellä ja saunan pesuun tarkoitettulla pesuaineella puun syiden suuntaisesti harjaten. Huuhtelu ensin kuumalla vedellä ja lopuksi kylmällä vedellä, tämä tukkii puun syyt ja hidastaa pinnan uudelleen likaantumista. Korkeapainepesurin käyttöä ei suositella, sillä se kuluttaa lauteita ja seinäpaneeleita. Pesun jälkeen sauna kuivatetaan huolellisesti.

Lauteille tehdään parafiiniöljykäsittely esim. seuraavana päivänä.

Asiantuntijat korostavat huolellista ja säännöllisesti tehtävää puhdistusta ja tilojen kunnollista tuuletusta ja kuivattamista saunomisen jälkeen.

Lauteiden takuu-aika on yksi vuosi. Takuu korvaa valmistuksesta johtuvat virheet. Takuu ei korvaa kosteuden aiheuttamia vaurioita, joita ovat mm. puun sinistyminen, kosteuseläminen, homevauriot tai puun halkeamat.